

# NOTICE D'UTILISATION **BETON CIRE TERRAZZO**

## 1/ DEFINITION

**TERRAZZO** est un micro mortier décoratif pour réaliser un **BETON CIRE** authentique à haute résistance et pré-teinté.

Il est disponible en 15 coloris.

## 2/ PERFORMANCES

Rendement élevé, facilité de mise en œuvre, simple d'entretien, bonne souplesse aux dilatations.

Classement d'émissions : A

## 3/ DOMAINES D'UTILISATION

Décoration intérieure et extérieure, pour murs et sols (y compris chauffant à basse température).

Toutes pièces d'habitation : séjour, cuisine, crédence, chambre, coursives, salles de bains, douches... à titre de résidence privative, hôtelière et collectivités.

Mobilier : création ou restauration de meubles, tables, plan de travail, crédence.

## 4/ COMPOSITION

Liant hydraulique ciment, charges minérales à granulométrie fine, talc, adjuvants, hydrofuge, pigments minéraux suivant coloris.

## 5/ SUPPORTS

Le support doit être sain, sec, propre et cohésif.

- Pour les sols, prévoir un ragréage de type P4S.
- En cabine de douche, préparer les supports en suivant les recommandations du SPEC dans le cadre du neuf. Sur ancienne faïence, briques, béton cellulaire, carreaux de plâtre, parpaing... préparer avec un mortier-colle adapté ou une colle à carrelage spécifique.
- Dans les pièces à environnement humide (sauna, hammam, ...) procéder comme indiqué pour les cabines de douches, ou appliquer un primaire bouche-pores d'imperméabilité.
- Dans les pièces à vivre et sur supports standard (plaque de plâtre, anciennes peintures mat, plâtre, enduit de ciment, béton, bois, mélaminé poncé, ...) appliquer notre sous-couche **TERRAZZO**.

• Prévoir deux couches de sous-couches en cas de supports présentant des différences de porosité : Rebouchage, bande à joint, calicot.

De la même manière, les pastillages de reprises ou de réparation ne seront pas admis pour les mortiers-colle ou ragréages qui auront servi à la préparation des subjectiles.

**TERRAZZO** n'est en aucun cas à utiliser comme produit de cuvelage.

## 6/ MATERIEL

Platoir inox bords arrondis, spatule, malaxeur, récipient doseur, gants et lunettes de protection.

## 7/ PREPARATION DE L'ENDUIT

• Mélange manuel : Ajouter une partie du liant **TERRAZZO** à la poudre (environ 1.6L pour 5kg). Laisser reposer quelques minutes puis ajouter si besoin un peu de liant **TERRAZZO** jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène à l'application.

• Mélange mécanique : Ajouter une partie du liant **TERRAZZO** à la poudre (environ 1.6L pour 5kg). Mélanger **à vitesse lente**. Laisser reposer quelques minutes puis ajouter si besoin un peu de liant **TERRAZZO** jusqu'à obtenir une pâte souple et homogène à l'application.

• **Attention** à bien garder la même proportion de liant **TERRAZZO** d'un mélange à l'autre pour la bonne homogénéité de teinte.

## 8/ APPLICATION

Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...)  
Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.  
Température de la pièce 10°C à 30°C.

### Pour les applications en murs, plan de travail, mobilier...

- En 1 couche :

Appliquer au plateau ou à la spatule une couche de 1 à 1.5 mm d'épaisseur. Lisser à votre convenance ou laisser « brut ».

- En 2 couches :

Etaler au plateau ou à la spatule une 1<sup>ère</sup> couche fine d'1 mm d'épaisseur environ.  
Laisser sécher 6 heures et appliquer la 2<sup>ème</sup> couche.

\* *Aspect lisse et marbré* : Obtenu en 2 couches. Etaler la 1<sup>ère</sup> de façon aléatoire sans trop lisser de manière à laisser les ondulations et petites arêtes de l'enduit ; ce sont ces reliefs qui participent par transparence à la création du décor.

Laisser sécher 6 heures.

Poncer avec un papier grain fin (150) toute la surface pour atténuer les arêtes et reliefs. Dépoussiérer.

Déposer la seconde passe, en couche fine (éventuellement plus liquide que la 1<sup>ère</sup>) en veillant à la lisser (tenir son outil le plus à plat possible).

Avant le séchage complet, vous pouvez accentuer la profondeur du décor et son aspect « veiné » en écrasant par mouvements circulaires l'ensemble de la surface à l'aide de votre outil propre (spatule ou plateau)

\* *Aspect lisse et uniforme* : avant séchage et dès que **TERRAZZO** ne colle plus aux doigts, à l'aide d'une spatule propre, lisser en « caressant » la surface en tenant l'outil à plat de façon à écraser les reliefs.

Laisser sécher 6 heures et répéter la même opération pour la deuxième couche en lissant avant séchage complet avec une taloche très souple (plastique).

### Pour les applications en sol

- Recommandations

Pendant toute l'opération, éviter les courants d'air, baisser le chauffage, occulter les ouvertures profitant d'un fort ensoleillement, prévoir les accès de circulation (planches, chaussettes qui ne peluchent pas, chaussures à pointe...).

- Préparation

Appliquer, **en sous-couche**, au rouleau méché long (20mm) **SUPLATEX**, en couche épaisse (4 à 5m<sup>2</sup>/L) sur le ragréage (type P4S).

Dès l'instant où **SUPLATEX** devient transparent et reste collant (poisseux) appliquer la première passe de **TERRAZZO**.

Préparer **TERRAZZO** comme indiqué, à vitesse lente ; le mélange dans ces conditions reste utilisable environ 2 heures à 20° C et 60% d'humidité relative.

Chaque gâchage devra contenir la même quantité de liant **TERRAZZO** et en respectant les proportions.

Après la première couche, soit 6H, poncer la surface au papier de verre (grain 120 – 180) ;

Aspirer et dépoussiérer à l'éponge humide si nécessaire.

- Aspect

Aspect fondu : Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche (+ fine), rabattre les côtes. Laisser sécher et poncer si nécessaire au grain fin 180-220.

Aspect veiné: Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche en laissant de petites côtes. Après séchage (env.12H), poncer au grain 120-180.

**Consommation globale** du système en 2 couches : 1.6 kg à 2 kg/m<sup>2</sup>

## 9/ FINITIONS

Pour les applications en murs

- Finition Bouche pores **TERRAZZO** (aspect minéral velouté) : Application à la brosse large ou au chiffon non pelucheux.

- Finition Cire **TERRAZZO** (aspect satiné soyeux) : Application à la brosse large ou au chiffon non pelucheux.

**Attention** cette finition est obligatoire pour les supports sollicités : paroi de douche, crédence de cuisine, mobilier...

- Finition paillette **TERRAZZO** (aspect pailleté) : Ajouter le volume de paillettes lors du mélange TERRAZZO+LIANT TERRAZZO de la couche de finition.

#### Pour les applications en sol

- Finition cire **TERRAZZO**: Attendre 6H environ après la dernière passe de **TERRAZZO**, puis appliquer une couche de bouche-pores **TERRAZZO**. Attendre 12H environ et appliquer cire **TERRAZZO** à l'aide d'un balai microfibre ou d'un spalter. La deuxième couche peut être déposée sur la précédente hors-pois (soit après env. 1/2H à 3/4H). Prévoir une troisième couche après 6H.
- Finition vernis bi-composant **TERRAZZO**: Nous disposons également d'un **Bi-composant polyuréthane**, dans le cadre de chantiers à fortes sollicitations (sur commande).
- Finition antidérapant pour sol de douche par exemple: Ajouter dans la cire **TERRAZZO** le volume d'antidérapant et appliquer le mélange obtenu avec une brosse large. Prévoir une à deux couches de cire **TERRAZZO** (seule) supplémentaire.

**Quelques soit le produit de finition choisi, l'application se fera toujours en couches fines.**

Possibilité de lustrer après séchage pour faire briller.

## **10/ ENTRETIEN**

Quelques précautions d'usage lors des premières semaines sont indispensables avant que l'ensemble ne prenne sa dureté à cœur (déplacement de mobilier...)

Entretien : une couche de cire **TERRAZZO** appliquée au balai microfibre, si nécessaire, sans ponçage.  
Nettoyage : produits ménagers classiques.

## **11/ RENDEMENT**

10m<sup>2</sup> avec un kit en 2 passes finies

La consommation peut être différente en fonction de la finition réalisée et de l'état du support.

## **12/ NETTOYAGE**

Eau.

## **13/ PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Travailler dans un endroit aéré, porter un masque anti poussière, des gants et vêtements appropriés pour éviter toute irritation éventuelle due à la présence de ciment.

Se reporter aux conseils de prudence de l'étiquette.

## **14/ CONSERVATION**

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

**Avis important** : les indications fournies ci-dessus sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. Toute erreur de mise en œuvre ne saurait entraîner notre responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de valider la conformité du support et de le réceptionner.